CONSTRUCTION SYSTEM

1185

BETÓN PREFA 30MPA

Predchádzajúci názov: 380

NA VÝSTAVBU POHĽADOVÝCH PLOTOV

Vodotesný a výplňový betón

Vynikajúca tekutosť: S4–S5: Jednoduché použitie a kompaktnosť. Plynule tečie, čo uľahčuje vyplňovanie plotových dielcov. Perfektne priľne k výstužiam.
Znižuje výkvet: Obsahuje prísady, ktoré zabraňujú tomuto javu. Pre dokonalý vzhľad povrchu.
Nízka absorpcia vody do 7 %: vhodný pre plotové panely (požiadavka výrobcov prefabrikátov).
Veľkosť zrn 8 mm umožňuje betónovanie do výšky 1 m v jednom kroku.
Vodotesný od hrúbky steny > 10 cm: Vhodný pre vlhké priestory, napr. bazény, trvalé debnenie atď.
Chráni pred poškodením mrazom, pretože voda nemôže preniknúť.
Obsahuje prísady: Zlepšená chemická odolnosť XA1.

Exteriér: podlaha + stena + strop
Vnútro: podlaha + stena + strop
Vhodné do vlhkých priestorov
Pre ručné a strojové spracovanie

Oblasť použitia

Vhodné pre vystužené konštrukcie.
Pre výplň plotových tvárnic a ďalších prefabrikovaných výrobkov.
Pre betónovanie nádrží.
Pre stavbu oporných múrov.
Pre vytváranie terás na prírodnom podloží a pivníc pod úrovňou terénu.
Odolný voči chemickým vplyvom.
Vysoká odolnosť voči poveternostným podmienkam a teplotným výkyvom.

Národná smernica

ČSN EN 206+A2 - C 25/30 – XC1, XC2, XC3, XF1, XA1 (CZ, F1) – Cl 0,20 – Dmax8

Oblasť vykurovania-chladenia

Podlaha

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY

Teplota pre spracovanie (min.)
5 °C

Teplota pre spracovanie (max.)
30 °C

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutia materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zamrznutý a vodoodpudivý.

Príprava podkladu

Podklad pri združenej aplikácii prevlhčite a udržujte matne vlhký. Pre spoľahlivé pripojenie na podkladový betón aplikujte kontaktný mostík Cemix 1500 metódou "čerstvé na čerstvé". V prípade aplikácie do debnenia použite na debnenie odformovacie prostriedky.

Príprava zmesi

Zmes pripravte zmiešaním suchej zmesi s predpísaným množstvom vody v bubnovej miešačke alebo pomocou nízkootáčkového miešadla. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek. Nechajte odležať. Potom krátko znova premiešajte. Pri strojnom spracovaní použite vhodné strojné zariadenie.

Spotreba vody

Množstvo	Litr (min.)	Liters_recommended	Litr (max.)
1 kg	0,095 l	l	0,100 l
25 kg	2,375 l	l	2,500 l

Miešanie

Doba miešania	Rýchlosť miešania	Prestávka
5 min	800	3 min

Pokyny pre spracovanie

Hmotu rozprestrite na pripravený podklad a zhutnite napr. údermi hladítka. Potom plochu vyrovnajte latou do roviny a zahlaďte plastovým prípadne oceľovým hladítkom. Výhodou je možnosť sťahovania pomocou vibračnej laty.

Odporúčaná hrúbka vrstvy

Maximálna hrúbka vrstvy	100 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy	60 mm
Minimálna hrúbka vrstvy	30 mm

Spotreba

Spotreba od	Spotreba materiálu v mernej jednotke
2.1	kg/m²/mm

Spracovateľnosť

90 min

Pochôdznosť po

24 h

Ošetrenie po aplikácií

Vyhnite sa negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Betón udržujte 2–3 dni vo vlhkom stave.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

1500	**KONTAKT CEMENT**	**Spojovací mostík na betónový podklad**
1920	**AQUASTOP CRYSTAL**	**Kryštalizačný hydroizolačný náter**
1930	**AQUASTOP BITUM 2K**	**2v1: Asfaltová lepiaca a izolačná stierka**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Šedý cement
Vyrobené z materiálu	Minerálne plnivo a prísady zlepšujúce úžitkové a spracovateľské vlastnosti výrobku.
Trieda reakcie na oheň	A1
Maximálna veľkosť zrna v mm	8
Trvalo zaťažitelný po	28 d
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm²	30 N/mm²
Pevnosť v ťahu v ohybe po 28 dňoch v N/mm²	6 N/mm²
Obsah chloridových iónov v %	0.2
Tepelná vodivosť λ v W(m.K)	1.5
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od	2 100

VARIANTY

Pre trhy	CZ/SK/AT
Farba	Štandard šedá
Netto hmotnosť	25 kg
Druh balenia	Vreco
Materiál obalu	PE
GTIN (EAN)	9005561100078
Množstvo na palete	48
Hmotnosť na palete	1 200 kg
Skladovateľnosť	24 M

Druh balenia	**Materiál obalu**	**Podmienky skladovanie**
Vreco	PE	V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred poškodením

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky zmiešajte s vodou a nechajte stuhnúť.
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Poznámky

Pre navrhovanie, realizáciu a úpravu podlahových vrstiev platí ČSN 74 4505 Podlahy - Spoločné ustanovenia.
Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi nie je neprípustné.
Dodržiavať záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy.
Doplňujúce technické informácie:
————————————————————————————————
Konzistencia - skúška sadnutím (EN 12 350-2):
Stupeň S4: 160-210 mm
Stupeň S5: ≥ 220 mm
————————————————————————————————
Priesak tlakovou vodou 0,5 MPa (EN 12390-8): ≤ 50 mm
————————————————————————————————
Nasiakavosť (ČSN EN 13369 ed. 2): < 7,0 %

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.