

COVERING SYSTEM

8040**KONTAKTNÝ MOSTÍK**

Predchádzajúci názov: 241



SPOLAHLIVÉ SPOJENIE RÔZNORODÝCH MATERIÁLOV

Ihneď na použitie, na nesavé podklady

Kontaktný mostík s extrémne vysokou pridržnosťou, plnený kamenivom.

Disperzná, jednoduchá aplikácia.

Rýchlo schnúci, po 6h

Na drevené, minerálne a iné podklady.



Exteriér: podlaha + stena + strop

Vnútro: podlaha + stena + strop

Pre ručné spracovanie

Oblasť použitia

Kontaktný mostík na báze bezrozpušťaľovej syntetickej disperzie a minerálneho plniva, určený pre hladké a kompaktné podklady (sklo, keramika, leštený kameň, strojne hladený betón, CETRIS, umakart, syntetické nátery a pod.) a zvislé podklady so zvyškami bitov atď.)

Kontaktný mostík na priame použitie (neriedi sa) vo vonkajšom aj vnútornom prostredí

Vhodný pod polyméry modifikované materiály (samonivelačné stierky, lepidlá pre keramiku, lepiace a stierkové hmoty kontaktných zatepľovacích systémov, povlakové hydroizolácie, šľachtené omietky, flexibilné malty a pod.)

Ako kontaktná vrstva na vodorovné povrchy so zvyškami vodonezorpustných a bitúmenových lepidiel.

Nepoužívať na povrchy z plastov (napr. polyetylén, teflón a na vodorovné povrchy so súvislou vrstvou bitúmenových lepidiel a hydroizolácií.

Oblasť vykurovania-chladenia



Podlaha + Stena

POVETERNOSTNÉ PODMIENKY



Teplota pre spracovanie (min.)

10 °C

Teplota pre spracovanie (max.)

30 °C

Poveternostné podmienky

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť tuhnutie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

Mastnoty alebo zvyšky voskov odstráňte vnútro riedidlom alebo iným vhodným spôsobom. Pri nedostatočnej prídržnosti podklad mechanicky zdrsňte. Prípadne neštandardných podkladov upravte vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pred použitím krátko premiešaj pomocou nízkootáčkového miešadla. Aplikujte bez riedenia.

Miešanie



Doba miešania
3 min

Rýchlosť miešania
800

Pokyny pre spracovanie

Aplikujte valčekom alebo štetkou v súvislej vrstve. Zabráňte nahromadeniu materiálu v nerovnostiach (napr. v dierach).

Spotreba



Spotreba od
0.25

Spotreba do
0.4

Spotreba materiálu v mernej jednotke
Kg/m²

Pochôdnosť po



6 h

Ošetrovanie po aplikácii

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Pri bežných podmienkach vytvrdzuje 6 hodín.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

2230 LEPIACA STIERKA TOP

Pre fasádu ETICS s izoláciou z EPS a MW

5570 NIVELA RAPID 25MPa

Rýchla samonivelizačná stierka

8260 LEPIDLO FLEX C2TES1

Pre balkóny, terasy a vysoko spekanú keramiku.

8265 LEPIDLO XXL FLEX C2TS1

Gélové lepidlo na veľkoformátové dlažby a ťažké obklady

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo	Disperzný polymér
Vyrobené z materiálu	Disperzia, syntetická živica, minerálne plnivá a zušľachtujúce prísady.
Trvalo zaťažiteľný po	6 h
Hodnota pH (min)	7

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK/AT
Farba	Štandard pink
Netto hmotnosť	5 kg
Druh balenia	Vedro
Materiál obalu	PP
GTIN (EAN)	9005561105639
Množstvo na palete	72
Hmotnosť na palete	360 kg
Skladovateľnosť	12 M

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Vedro	PP	Cháňte proti mrazu. V neotvorenom originálnom balení, Chrániť pred poškodením, Teplota skladovanie +5 do +30°C

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Nespotrebované zvyšky nevyliievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky nechajte stuhnúť (vyschnúť).
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Poznámky

Dodržiavajte záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy.
Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi nie je povolené.
Starostlivo zakryte alebo chráňte príľahlé konštrukcie pred postriekaním.
Pred spracovaním materiál dobre premiešajte.
Počas vytvrdzovania chráňte materiál pred dažďom.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.

Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.