



Technický list

TL 09.S-T8 Tesniaci pás Action

Výrobok

Tesniaci pás s výstužnou tkaninou (polyester so stálou povrchovou úpravou) potiahnutý termoplastickým polyvinylchlorid elastomerom odolným proti starnutiu – bez zmäkčovadiel.

Po aplikácii s hydroizoláciami Den Braven vytvára pružné tesnenie rohových škár v stenách a podlahách.



Vlastnosti

- Vysoká pružnosť
- Vysoká odolnosť proti rozdielnym teplotám
- Výborný prenos pohybov konštrukcie
- Dobrá prínavosť s hydroizoláciami vďaka okrajovej sieťke

Použitie

- Trvale pružné tesnenie rohových a stykových škár v kombinácii s hydroizolačnými nátermi Den Braven (Tekutá lepenka 2K, Kúpeľňa)

Balenie

Tesniaci pás

- 120 mm x 3 m
- 120 mm x 5 m
- 120 mm x 10 m
- 120 mm x 50 m

Farba

- Šedá

Technické vlastnosti

Základ	polyesterová tkanina s termoplastickým PVC elastomerom	
Plošná hmotnosť	g/m	31
Hrúbka	mm	0,5
Tepelná odolnosť	°C	-5 / +60
Maximálny tlak pri prerušení	bar	max 3,5
Maximálna pevnosť v pozdĺžnom smere	N/mm	82 N / 15 mm



Maximálna pevnosť v priečnom smere	N/mm	48 N / 15 mm
Predĺženie v pozdĺžnom smere	%	31
Predĺženie v priečnom smere	%	154
Odolnosť proti vodnému tlaku	bar	> 1,5
Minimálna UV odolnosť	h	500
Odolnosť proti kyseline chlorovodíkovej 3 %	-	áno
Odolnosť proti kyseline sírovej 35 %	-	áno
Odolnosť proti kyseline citrónovej 100 g/l	-	áno
Odolnosť proti kyseline mliečnej 5 %	-	oslabená
Odolnosť proti hydroxid draselnému 3 % / 20 %	-	áno / oslabená
Odolnosť proti chlórnanu sodnému 0,3 g/l	-	áno
Odolnosť proti slanej vode 20 g/l	-	áno

Aplikácia

Tesniaci pás vkladáme do prvej vrstvy čerstvého hydroizolačného náteru. Následne prekryjeme okraje tesniaceho pásu hydroizolačným náterom. Po vytvrdnutí prvej hydroizolačnej vrstvy nanášame druhú vrstvu v celej ploche vrátane kraja stykového pásu.

Upozornenie

Skladovanie v chladnej a suchej miestnosti, chráňte pred slnečným žiarením. Odporúčaná doba skladovania je 36 mesiacov. Vyššie uvedené technické údaje predstavujú priemerné hodnoty.

Používať výhradne v interiéri, kde teplota neklesá pod -5°C.

Aktualizácia

Aktualizované dňa 03.03.2026

Vyhotovené dňa 25.09.2012

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastností svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.